

Techninių duomenų lapas

COBRA


Padidinto atsparumo 2K poliuretano apsauginė danga

SAVYBĖS	
<p>COBRA – produktas, sukuriantis grublėtą paviršių atsparų įbrėžimams. Apsaugo nuo benzino, tepalų, vandens ir druskų. Taip pat pasižymi garsą sugeriančiomis ir slopinimo savybėmis. Danga yra atspari UV spinduliams. Gaminama iš sintetinių smalų, sudėtyje nėra asfalto ir bitumo. Galima dengti įvairiais akriliniiais produktais.</p>	
NAUDOJIMO PASKIRTIS	
<p>Naudojamas apsaugoti važiuoklę, kėbulą, vidines krovinių vietų grindis, visureigių krovininės dalies grindis, vidines ratų dalis, sunkvežimių ir autobusų grindis.</p>	
PAVIRŠIUS	
2K akrilinis gruntas	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P240 ÷ P320, nupūsti dulkes, nuriebalinti.
Poliesterinis glaistas	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P240 ÷ P320, nupūsti dulkes, nuriebalinti.
Epoksidinis gruntas	Iki 12 valandų be šlifavimo, po 12 valandų šlifuoti P320, nupūsti dulkes, nuriebalinti.
Plienas	Naudoti prieš tai panaudojus 2K akrilinį arba epoksidinį gruntą.
Nerūdijantis plienas	Naudoti prieš tai panaudojus 2K akrilinį arba epoksidinį gruntą.
Plastikaa	Nuriebalinti valikliu PLUS 780, pašiuurkštinti neaustiniu audiniu, dar kartą nuriebalinti. Panaudoti sukibimą gerinančią priemonę Plus 700.
Poliesteriniai laminatai	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P280, nupūsti dulkes, nuriebalinti.
LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI	
VOC II/B/e riba*	840 g/l
VOC realiai (pistoletas UBS)	460 g/l
VOC realiai (tradicinis pistoletas)	530 g/l
* LOJ kiekis paruoštame naudojimui mišinyje pagal EB Direktyvą 2004/42/CE	

MAIŠYMO PROPORCIJOS



Pistoletas UBS

Prieš naudojimą butelį su danga purtykite apie 1 minutę, įpilkite keitiklio Hardener ir purtykite papildomai apie 2 minutes.

	Purkštuko nosis 4.0 mm – grubi struktūra.		
		Pagal svorį	Pagal tūrį
	COBRA	100	3
	Kietiklis - Hardener	26	1

Tradicinis pistoletas

Prieš naudojimą butelį su danga purtykite apie 1 minutę, įpilkite keitiklio Hardener Hardener ir skiediklio THIN 850, sumaišykite..



	Purkštuko nosis 2.5 mm – vidutinė struktūra		
		Pagal svorį	Pagal tūrį
	COBRA	100	3
	Kietiklis - Hardener	26	1
	Skiediklis - THIN 850	0 ÷ 4	0 ÷ 5 %
	Purkštuko nosis 1.4 ÷ 1.8 mm – smulki struktūra		
		Pagal svorį	Pagal tūrį
	COBRA	100	3
	Kietiklis - Hardener	26	1
	Skiediklis - THIN 850	17 ÷ 20	25 ÷ 30 %



Skiediklio kiekis dedasi perskaičiavus su COBRA.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Patartina, kad danga būtų naudojama esant temperatūrai, didesnei nei 15°C ir drėgmei ne didesnei kaip 80%.

PADENGIMAS

 <p>PASTABA: Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus dėl įrangos</p>		Pistoletas UBS	Tradicinis pistoletas	
	Purkštuko nosis	4.0 mm	2.5 mm	1.6 ÷ 1.8 mm
	Slėgis	2 ÷ 4 barai	2 ÷ 4 barai	2 barai
	Atstumas	20 ÷ 40 cm	20 ÷ 40 cm	10 ÷ 15 cm
	Vienas sauso sluoksnio storis	200 ÷ 250 µm	100 ÷ 120 µm	70 µm
	Paruošto naudoti mišinio dengiamas plotas pagal nurodytą dangos storį	2 ÷ 2,5 m²/l	4,5 m²/l	6 m²/l
	Sluoksnių skaičius	1 ÷ 2		

	Mišinio stabilumas esant 20°C	1 val		
	Laiko tarpas tarp sluoksnių užpurškimo	20 ÷ 25 min	15 min	10 min
<ul style="list-style-type: none"> • Dėti vieną arba du atskirus sluoksnius. • Galimybė gauti skirtingas struktūras, naudojant skirtingas purkštuko nosis ir skiediklio kieki. • Nenaudoti ant automobilio variklio ir dujų išmetimo vamzdžio. 				

KIETĖJIMO LAIKAS	
Nuo dulkių	45 ÷ 60 min/ 20°C
Nuo prilipimo	3 val/ 20°C
Darbinis išdžiūvimas	3 dienos/ 20°C
Pilnas išdžiūvimas	7 dienos/ 20°C
SPALVA	
<ul style="list-style-type: none"> • Juoda • Tonavimo versija: 10% ÷ 15% pagal svorį (komponentui A) pigmentais iš Spectral 2K arba Spectral Base. 	
ĮRANKIŲ VALYMAS	
Akrilo skiediklis THIN 850 arba nitroceliuliozės produktų tirpiklis.	
SAUGOJIMAS	
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šilumos ir uždegimo šaltinių. Venkite saulės spindulių poveikio.	
TINKAMUM TERMINAI	
COBRA	18 mėnesių /20°C
Kietiklis - Hardener	18 mėnesių /20°C
Skiediklis - THIN 850	24 mėnesiai /20°C
SAUGUMAS	
Žiūrėti saugos duomenų lapą.	
KITA INFORMACIJA	
<p>Mūsų sistemų veiksmingumas pagrįstas laboratoriniais tyrimais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente Duomenys atitinka dabartinį žinių apie mūsų produktus ir jų naudojimą lygį. Mes garantuojame aukštą kokybę su sąlyga, kad mūsų rekomendacijų būtų laikomasi ir kad darbas atliekamas laikantis gero meistriškumo principų. Be abejonų, būtina atlikti bandomąjį produkto naudojimą dėl potencialiai skirtingos mišinių sąveikos su skirtingomis medžiagomis. Mes nesame atsakingi, jei galutinis rezultatas yra nuo mūsų nepriklausančių faktorių poveikis.</p>	