

Techninių duomenų lapas

Divinol Fett Top 2003

Produkto aprašymas

- Pusiau sintetinis plastiškasis tepalas su kalcio muilo tirštikliu.
- Atstumiantis vandenį.
- Ypač gerai sukimbantis.
- Suteikia apsaugą nuo dilimo ir korozijos.
- Klasifikacija KP 2 G-30 pagal DIN 51 825.
- Klasifikacija ISO-L-ISO-L-XCBIB 2 pagal ISO/DIS 6743-9.

Savybės

Išvaizda:	žalias fluorescentinis.
Tirštiklis:	kalcio muilas.
Darbinės temperatūros diapazonas:	-30 °C – +110 °C.
Bazinės alyvos klampa / 40 °C / ASTM D 7042:	1000 mm ² /s.
Kūgio įsiskverbimas neišmaišius / 0,1 mm / DIN ISO 2137:	270
Kūgio įsiskverbimas išmaišius / 0,1 mm, 60 ciklų / DIN ISO 2137:	280
Kūgio įsiskverbimas išmaišius / 0,1 mm, 60 000 ciklų / DIN ISO 2137:	300
Lašėjimo temperatūra / DIN ISO 2176:	140 °C
Atsparumas išplovimui vandeniu / Din 51807-1:	įvertinimo lygis 0
Antikorozinės savybės (EMCOR-bandymas) / DIN 51 802:	0/0
VKA susivirinimo apkrova / DIN 51 350/T4:	2200 N
Korozinis poveikis variui 24 h / 100 °C / DIN 51 811:	korozijos laipsnis 1

Naudojimo sritys

Divinol Fett Top 2003 yra universalus specialus plastiškasis tepalas, dėl bazinės alyvos didelės klamos pasižymintis stipriu sukibimu su paviršiumi. Jis ypač naudojamas patepti vietas, patiriančias kritines apkrovas, pvz., didelį drėgnumą, jūros vandens poveikį ir smūgines apkrovas.

23980

04/2017-23980-9

Šiame leidinyje pateikti teiginiai remiasi dabartinėmis mūsų žiniomis. Jie neatleidžia vartotojo nuo savarankiškų patikrinimų. Iš mūsų pateiktų teiginių nekyla teisiškai įpareigojančių garantijų dėl šio produkto konkrečių savybių ir tinkamumo konkrečioms tikslams. Mūsų produkto gavėjas privalo pats laikytis visų galimai taikomų įstatymų ir reglamentų dėl mūsų produktų tvarkymo ir naudojimo.

1 / 1