

Techninių duomenų lapas

Divinol Fett Garant 2000 EP Plus

Produkto aprašymas

- Pusiau sintetinis plastiškasis tepalas su ličio muilo tirštikliu.
- Atstumiantis vandenį.
- Pakelia didelę mechaninę apkrovą.
- Klasifikacija KP 2 G-30 pagal DIN 51 825.
- Klasifikacija ISO-L-ISO-L-XCBIB 2 pagal ISO/DIS 6743-9.

Gamintojų patvirtinimai

„Mercedes Benz“ patvirtinimas 267.0

Savybės

Spalva / Išvaizda:	rudas, vienalytis.
Tirštiklis:	ličio muilas.
Darbinės temperatūros diapazonas:	-30 °C – +130 °C
NLGI klasė / DIN 51 818:	2
Bazinės alyvos klampa / 40 °C / ASTM D 7042:	220 mm ² /s
Vandens kiekis / DIN 51 777/T1:	< 0,1 %
Lašėjimo temperatūra / DIN ISO 2176:	> 180 °C
Kūgio įsiskverbimas išmaišius / 0,1 mm, 60 ciklų / DIN ISO 2137:	280
Kūgio įsiskverbimas išmaišius / 0,1 mm, 60 000 ciklų / DIN ISO 2137:	300
Atsparumas išplovimui vandeniu / DIN 51807-1:	įvertinimo lygis 1
Hidrodinamis slėgis esant -25 °C / DIN 51 805	: 700 hPa
Antikorozinės savybės (EMCOR-bandymas) / DIN 51802:	0/0
Atsparumas oksidacijai 100 °C / 100 h / Din 51 808:	0,3 bar
VKA susivirinimo apkrova / DIN 51 350-4:	2600 N
Timkeno bandymas, OK apkrova / ASTM D-2509:	40 lbs

Naudojimo sritys

Divinol Fett Garant 2000 EP Plus naudojamas slydimo ir riedėjimo guolių tepimui, netgi tų, kuriuose būdinga gana didelė slydimo trinties dalys, pvz., kūginiams arba sferiniams ritininiams guoliams, patiriantiems smūgines apkrovas ir vibracijas.

85431

08/2017-85431-5

Šiame leidinyje pateikti teiginiai remiasi dabartinėmis mūsų žiniomis. Jie neatleidžia vartotojo nuo savarankiškų patikrinimų. Iš mūsų pateiktų teiginių nekyla teisiškai įpareigojančių garantijų dėl šio produkto konkrečių savybių ir tinkamumo konkrečioms tikslams. Mūsų produkto gavėjas privalo pats laikytis visų galimai taikomų įstatymų ir reglamentų dėl mūsų produktų tvarkymo ir naudojimo.

1 / 1