

Techninių duomenų lapas

Produktas

ANTIFREEZE ECO -30°C

Aprašymas

Naujos kartos, draugiškesnis aplinkai, aušinimo skystis, pasižymintis puikiomis šilumos pernešimo savybėmis. Skirtas lengvųjų ir krovininių automobilių, autobusų variklių aušinimo sistemom. Skystis efektyviai saugo automobilio aušinimo sistemą nuo užšalimo ir perkaitimo, nuo užšalimo iki -30°C temperatūros, o korozijos inhibitoriai NAP FREE (be nitritu, aminių, fosfatų) užtikrina sistemos apsaugą nuo korozijos ir kavitacijos. Skirtas tiek benziniams, tiek dyzeliniams varikliams.

Remokenduojama keisti: kas 2 metus.

Specifikacijos

Antifrizas atitinka šiuos Europos ir tarptautinius standartus :

- ASTM D7714 (USA)
- ASTM D7715 (USA)

Techniniai duomenys

Parametrai	Metodas	Rezultatas	ASTM D7714 reikalavimai
Išvaizda	Vizualus	Skaidrus žalios spalvos skystis	-
Tankis, prie 20°C	ASTM D 1122	1.15	1.13 min
Virimo temp., °C	ASTM D 1120	107,5	106 min
Užšalimo temp., °C	ASTM D 1177	- 30,4	- 27

pH	ASTM D 1287	7.9	7.5 – 11.0
Šarmingumas, ml	ASTM D 1121	10,2	-

Antikorozinės savybės

ASTM D1384 Korozijos testo rezultatai

	Masės netektis, mg					
	Varis	Bronza	Žalvaris	Plienas	Ketus	Aliuminis
ASTM D3306 (max)	10	30	10	10	10	30
Rezultatas	0.1	5.6	0.9	8.5	9.0	0.08

Suderinamumas su kitais aušinimo skysčiais

Nemaišyti su kitais aušinimo skysčiais.

Sandėliavimas

Antifrizo galiojimo laikas 2 metai saugant jį uždaroje hermetiškoje talpoje, ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje. Nenaudoti galvanizuotų talpų.