

Techninių duomenų lapas

BUMPER FIX

Glaistas plastikams

SAVYBĖS

Glaistas **BUMPER FIX** – šis glaistas naudojamas plastikinių elementų paviršiams išlyginti (bamperiai, veidrodžių korpusai, moldingai, sparnai). Nepaprastai elastingas ir labai gerą sukimba su dauguma plastmasių (išskyrus polietileną PE ir tefloną PTFE). Patenkinamas sukibimas su polipropilenu, o tai leidžia glaistyti negruntuotus paviršius. Produktas skirtas plačiam naudojimui dažant ir atliekant metalo, medžio, betono ir plastmasių apdailos darbus.

PAGRINDAS

Plastmasės išskyrus polietileną PE ir tefloną PTFE	Nuriebalinti, pašveisti abrazyviniu audeklu ir vėl nuriebalinti silikono plovikliu PLUS 780.
Poliesteriniai laminatai.	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P80 ÷ P120 ir vėl nuriebalinti silikono plovikliu PLUS 780.
Plienas	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P80 ÷ P120 ir vėl nuriebalinti.
Cinkuotas plienas	Nuriebalinti, pašveisti abrazyviniu audeklu ir vėl nuriebalinti.
Aliuminis	Nuriebalinti, pašveisti abrazyviniu audeklu ir vėl nuriebalinti.
2-jų komponentų akriliniai gruntai	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P220 ÷ P280 ir vėl nuriebalinti.
Senos dažų dangos	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P220 ÷ P280 ir vėl nuriebalinti.

ВНИМАНИЕ

Dėmesio: glaistą negalima naudoti betarpiškai ant sukibimą gerinančių priemonių (PLUS 700 tipo), reaktyviųjų gruntų (wash primer), vieno komponento akrilinių ir nitroceliuliozinių produktų.

MAIŠYMO PROPORCIJOS

	GLAISTAS KIETIKLIS	Pagal svorį
		100 gr. 2 - 3 gr.



PANAUDOJIMO LAIKAS NUO SUMAIŠYMO SU KIETIKLIU MOMENTO IKI GLAISTYMO


Nuo 5 iki 86 minučių, esant 20°C temperatūrai.

DŽIŪVIMO LAIKAS

Nuo 30 iki 45 minučių, esant 20°C temperatūrai.

Šis laikas gali būti sutrumpintas, šildant 10 minučių, esant temperatūrai ne didesnei kaip 60 ° C.

DENGIAMAS (KUO)		
Purškiami poliesteriniai glaistai, akriliniai gruntai. Jeigu numatoma glaistyti plastmasės ar elementus, ypač veikiamus smūgių, sekantys sluoksniai (gruntas, lakas) turi būti praturtinti priedu PLUS 770, didinančiu elastingumą.		
NAUDOJIMO SĄLYGOS		
Minimali temperatūra glaistant turi būti ne mažesnė už +10°C.		
NAUDOJIMAS		
	Nuvalyti ir nušlifuoti paviršius.	
	Nuriebalinti paviršius silikono plovikliu PLUS 780.	
	Panaudoti sukibimą gerinančią priemonę PLUS 700	
	Purkšti PROTECT 300 arba PROTECT 310, panaudojant elastingumą gerinančią priemonę PLUS 770	
	Atidžiai atmatuokite reikiamą kietiklio kiekį. Kruopščiai sumaišyti komponentus tam, kad gauti vientisos spalvos masę. Komponentų svorio proporcijos: prie 100gr FINISH pridėti 2 - 3 gr. kietiklio. Panaudojimo glaistymui laikas 5 - 8 minutės, esant 20°C temperatūrai.	
	Tepti mentele sluoksnį ne storesnį, nei 1 mm.	
	Palaukti nuo 30 iki 45 minučių (esant 20°C)	
	Rupus šlifavimas	Baigiamasis šlifavimas
	P120 – P180	P180 – P240
* Kai ant polipropileno tepamas glaisto sluoksnis, storesnis nei 1 mm, formuoti du papildomus sluoksnius.		
SPALVA		

Tamsiai pilka. .	
LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KONCENTRACIJA	
Leistinas LOJ kiekis II/B/b * - 250 gr./l	Esamas LOJ kiekis - 90 gr./l
* Paruoštam naudoti mišiniui pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS Direktyvos 2004/42/EB reikalavimus.	
ĮRANKIŲ VALYMAS	
Akrilo produktų skiediklis THIN 850 arba nitroceliuliozės produktų skiediklis.	
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių, Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.	
TINKA NAUDOTI	
BUMPER FIX	24 mėnesiai/20°C
Kietiklis.	18 mėnesių/20°C
SAUGA	
Skaityti produkto Saugos duomenų lapą.	
KOMENTARAI	
Produktas skirtas profesionaliam naudojimui.	
	Techninių duomenų lapas – Plastmasių remonto sistema.
KITA INFORMACIJA	
Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų.	

