

Techninių duomenų lapas

SPRAY

Purškiamas glaistas

SAVYBĖS

Purškiamas glaistas SPRAY - baigiamasis glaistas, paskirstomas pneumatiniu purkštuvu. Leidžia gauti pilną užpildymą ir dangos lygumą ant labai didelių paviršių. Trukmė iki šlifavimo pradžios sudaro apie 2 valandas, esant temperatūrai 20°C (šį laiką galima sutrumpinti pašildžius temperatūroje ne didesnėje, nei 60°C). Apdirbamas rankiniu ir mechaniniu būdais smulkiagrūdžiu švitrinu popieriumi. Produktas skirtas plačiam naudojimui dažant ir atliekant metalo, medžio, betono ir plastmasių apdailos darbus.

SUSIJĘ PRODUKTAI

CETOX 20 OE

Kietiklis.

THIN 880

Purškiamo glaisto skiediklis.

PAGRINDAS

Senos dažų dangos

Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P220 ÷ P280 ir vėl nuriebalinti

Poliesteriniai glaistai

Nušlifuoti sausai P240 ir nuriebalinti.

Epoksidiniai gruntai

Pašveisti ir nuriebalinti. Jeigu naudojami NOVOL firmos epoksidiniai gruntai, glaistą galima užpurkšti ne anksčiau kaip praėjus 4 valandoms po epoksidinio grunto panaudojimo.

Plieniniai paviršiai

Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P80 ÷ P120 ir vėl nuriebalinti. Nušlifuoti.

Paviršiai iš aliuminio

Nuriebalinti plovikliu PLUS 780, pašveisti abrazyviniu audeklu ir vėl nuriebalinti.

Plastmasės, išskyrus PE, PP ir PTFE

Nuriebalinti plovikliu PLUS 780, pašveisti abrazyviniu audeklu ir vėl nuriebalinti.


2-jų komponentų akriliniai gruntai

Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P220 ÷ P280 ir vėl nuriebalinti.

DĖMESIO

Dėmesio: glaistą negalima naudoti betarpiškai ant reaktyviųjų gruntų (wash primer), vieno komponento akrilinių ir nitroceliuliozinių produktų.

10.06.2019

MAIŠYMO PROPORCIJOS		
	SPRAY CETOX-200E THIN 880	Pagal svorį
		100 ml. 6 - 7 gr. Max. 10%
Skiediklio kiekį nustatome pagal SPRAY mišinio su CETOX 20 OE kiekį.		
LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KONCENTRACIJA		
Leistinas LOJ kiekis II/B/b*	540 gr./l	
Esamas LOJ kiekis	150 gr./l	
* Paruoštam naudoti mišiniui pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS Direktyvos 2004/42/EB reikalavimus.		
NAUDOJIMO SĄLYGOS		
Minimali temperatūra glaistant turi būti ne mažesnė už +10°C.		
NAUDOJIMAS		
NAUDOJIMAS		
	Sluoksnių skaičius	1 ÷ 3
	Sauso grunto vieno sluoksnio storis:	apie 100 µm
	Paruošto naudoti mišinio dengiamas plotas pagal nurodytą dangos storį	6.0 m ² /l 100 µm
	Maksimalus, bendras sluoksnio storis	Apie 300 µm
	Mišinio stabilumas esant 20°C	20-30 min.
	Laiko tarpas tarp sluoksnių užpurškimo	2 - 5 min.
SUKIETĖJIMO LAIKAS		
	20°C	90 – 120 minučių
	60°C	30 minučių
DĖMESIO: Sukietėjimo laikas priklauso nuo ingredientų kietėjimo trukmės.		

