

Techninių duomenų lapas

FIBER MICRO

Glaistas su stiklo pluoštu

SAVYBĖS

Glaistas **FIBER MICRO** – tai glaistas, sutvirtintas stiklo pluoštu. Dėka elastingų poliesterinių dervų ir trumpo stiklo pluošto panaudojimo, glaistas pasižymi žymiai didesniu elastingumo lygiu, nei glaistas FIBER, ir vis dar aukštu mechaniniu patvarumu. Atsižvelgiant į lengvą ir minkštą apdirbimą gal būti naudojamas ant didelių paviršių. **FIBER MICRO** pasižymi mažu nusėdimu pagal tūrį ir gali sėkmingai užpildyti net didelius įdubimus. Produktas turi gerą sukibimą su įvairiais pagrindais, taip pat ir su cinkuotu plienu. Produktas skirtas plačiam naudojimui dažant ir atliekant metalo, medžio, betono ir plastmasių apdailos darbus.


PAGRINDAS FIBER MICRO

Poliesteriniai laminatai.	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P80 ÷ P120 ir vėl nuriebalinti silikono plovikliu PLUS 780.
Plienas	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P80 ÷ P120 ir vėl nuriebalinti.
Cinkuotas plienas	Nuriebalinti, pašveisti abrazyviniu audeklu ir vėl nuriebalinti.
Aliuminis	Nuriebalinti, pašveisti abrazyviniu audeklu ir vėl nuriebalinti.
2-jų komponentų akriliniai gruntai	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P220 ÷ P280 ir vėl nuriebalinti.
Senos dažų dangos	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P220 ÷ P280 ir vėl nuriebalinti.

ВНИМАНИЕ

Dėmesio: glaistą negalima naudoti betarpiškai ant reaktyviųjų gruntų (wash primer), vieno komponento akrilinių ir nitroceliuliozinių produktų.

MAIŠYMO PROPORCIJOS

	GLAISTAS KIETIKLIS	Pagal svorį
		100 gr. 2 - 3 gr.



PANAUDOJIMO LAIKAS NUO SUMAIŠYMO SU KIETIKLIU MOMENTO IKI GLAISTYMO

Nuo 4 iki 8 minučių, esant 20°C temperatūrai.

DŽIŪVIMO LAIKAS

Nuo 20 iki 30 minučių, esant 20°C temperatūrai.

Šis laikas gali būti sutrumpintas, šildant 10 minučių, esant temperatūrai ne didesnei kaip 60 ° C.

DENGIAMAS (KUO)		
Poliesteriniai glaistai, purškiami poliesteriniai glaistai, akrilo ir epoksidiniai gruntai.		
NAUDOJIMO SĄLYGOS		
Minimali temperatūra glaistant turi būti ne mažesnė už +10°C.		
NAUDOJIMAS		
	Nuvalyti ir nušlifuoti paviršių.	
	Nuriebalinti paviršių silikono plovikliu PLUS 780.	
	Atidžiai atmatuokite reikiamą kietiklio kiekį. Kruopščiai sumaišyti komponentus tam, kad gauti vientisos spalvos masę. Komponentų svorio proporcijos: prie 100gr FIBER MOCRO pridėti 2 - 3 gr. kietiklio. Panaudojimo glaistymui laikas 4-8 minutės, esant 20°C temperatūrai.	
	Tepti mentele sluoksnį ne storesnį, nei 5 mm.	
	Palaukti nuo 20 iki 30 minučių (esant 20°C)	
	Rupus šlifavimas	Baigiamasis šlifavimas
	P80 – P120	P120 – P240
SPALVA		
Žalia.		
LAKIJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KONCENTRACIJA		
Leistinas LOJ kiekis II/B/b * - 250 gr./l		Esamas LOJ kiekis - 90 gr./l
* Paruoštam naudoti mišiniui pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS Direktyvos 2004/42/EB reikalavimus.		
ĮRANKIŲ VALYMAS		
Akrilo produktų skiediklis THIN 850 arba nitroceliuliozės produktų skiediklis.		

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių,
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

TINKA NAUDOTI

FIBER MICRO	24 mėnesiai/20°C
Kietiklis.	18 mėnesių/20°C

SAUGA

Skaityti produkto Saugos duomenų lapą.

KOMENTARAI

Produktas skirtas profesionaliam naudojimui.

KITA INFORMACIJA

Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų.