

Techninių duomenų lapas

GRAVIT 630

Poliuretaninė sandarinimo masė

SAVYBĖS	
GRAVIT 630 – yra vieno komponento poliuretano produktas, kietėjantis veikiamas oro drėgmės. Naudojamas sandarinti lapų sujungimus, suvirinimo ir litavimo vietas. Sukuria tvirtą ir lanksčią dangą, nesusitraukia ir neskilinėja. Poliuretano sandarinimo masė GRAVIT 630 turi labai gerą sukibimą tiek su neapdorotas, tiek ir lakuotais lapais, taip pat su stiklu, betonu, medžiu ir keramika. Gali būti padengtas bet kokiais akriliniaisiais dažais ir gruntais. Atsparus vandens ir oro faktorių poveikiui. Produktas skirtas plačiam naudojimui dažant ir atliekant metalo, medžio, betono ir plastmasių apdailos darbus.	
NAUDOJIMAS	
GRAVIT 630 rekomenduojama sulituojamų ir suvirintųjų metalo elementų jungčių, kanalizacijos, žibintų apvadų, stogo, langų ir kitų elementų automobilio kėbulo sandarinimui.	
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS	
Nuvalyti rūdis. Prieš naudojant produktą paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų.	
NAUDOJIMO TAISYKLĖS	
Apkarpyti tūbelę ir aplikatoriaus antgalį taip, kad gauti atitinkamą ekstruzijos skersmenį. Pašalinus metalinį dangtelį apačioje ir priemonę, kuri sugeria drėgmę, galima pradėti suspaudimą rankiniu arba pneumatiniu pistoletu. Norėdami gauti geriausius rezultatus, rekomenduojama produktą naudoti, kai temperatūra nuo +5°C iki 35°C.	
KIETĖJIMO LAIKAS	
Paviršius sausas palietus	40 ÷ 60 min., 20°C ir oro drėgnumas 55%.
Kietėjimo laikas, kai sluoksnio storis 3-4 mm	24 valandos, 20°C ir oro drėgnumas 55%
LAKAVIMAS	
Priklausomai nuo suformuoto sluoksnio storio nudažyti laku galima po 1 -2 valandų.	
SPALVA	
Juoda, pilka, balta.	
LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KONCENTRACIJA	
Leistinas LOJ kiekis II/B/c *	840 gr./l
Esamas LOJ kiekis	560 gr./l

* Paruoštam naudoti mišiniui pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS Direktyvos 2004/42/EB reikalavimus.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Lako benzinas arba nitroceliuliozinių produktų skiediklis.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių,
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

TINKA NAUDOTI

GRAVIT 630

12 mėnesių/ 20°C

SAUGA

Skaityti produkto Saugos duomenų lapą.

KITA INFORMACIJA

Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų.