

Techninių duomenų lapas

GRAVIT 620

Tepamas hermetikas

SAVYBĖS	
GRAVIT 620 – vieno komponento poliuretano produktas, džiovinimas, išgarinant tirpiklį. Naudojamas sandarinti lapų sujungimus, suvirinimo ir litavimo vietas. Nesiplečia, nepalieka teptuko pėdsakų ir turi gerą sukibimą su neapdorotais, gruntuotais ar lakuotais lakštais. sudaro labai lanksčią dangą, galima nudažyti bet kokiais akriliniais lakais ir gruntais. Produktas skirtas plačiam naudojimui dažant ir atliekant metalo, medžio, betono ir plastmasių apdailos darbus.	
NAUDOJIMAS	
GRAVIT 620 naudojamas suvrintu kontaktiniu arba elektros lankiniu metodais, lenktų ar valcuotų paviršių sandarinimui ir padengimui.	
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS	
Nuvalyti rūdis. Prieš naudojant produktą paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų.	
NAUDOJIMO TAISYKLĖS	
Produktas gali būti paskirstytas teptuku su kietais šeriais. Perteklius pašalinti su nitroceliuliozės produktų skiedikliu arba akrilo produktų tirpikliu. Norėdami gauti geriausius rezultatus, rekomenduojama produktą naudoti, kai temperatūra nuo +5°C iki 35°C.	
KIETĖJIMO LAIKAS	
Paviršius sausas palietus	15 ÷ 25 min., 20°C ir oro drėgnumas 55%.
Kietėjimo laikas, kai sluoksnio storis 3-4 mm	Po 2 mm per dieną, 20°C ir oro drėgnumas 55%
LAKAVIMAS	
Priklausomai nuo suformuoto sluoksnio storio nudažyti laku galima po 1 -2 valandų.	
SPALVA	
Pilka.	
LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KONCENTRACIJA	
Leistinas LOJ kiekis II/B/c *	420 gr./l
Esamas LOJ kiekis	407 gr./l
* Paruoštam naudoti mišiniui pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS Direktyvos 2004/42/EB reikalavimus.	
ĮRANKIŲ VALYMAS	

Lako benzinas arba nitroceliuliozinių produktų skiediklis.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių,
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

TINKA NAUDOTI

GRAVIT 620

12 mėnesių/ 20°C

SAUGA

Skaityti produkto Saugos duomenų lapą.

KOMENTARAI

Produktas skirtas profesionaliam naudojimui.

KITA INFORMACIJA

Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų.