

Techninių duomenų lapas

PLUS 720

Poliesterinė derva

SAVYBĖS

Poliesterinė derva PLUS 720 – tai produktas, skirtas laminavimui rankiniu būdu. Susideda iš struktūrinių dervų pridedant atitinkamus katalizatorius. Kaip kietiklį reikia naudoti 50% benzoilo peroksido pasta (NOVOL gam. № 522). Šis produktas yra skirtas remontuoti didelius pažeidimus ir prarūdijusias kėbulų vietas iš metalo ir laminatų, valtis, jachtas ir priekabas. Gauta danga pasižymi labai geru sukimbu su pagrindu. Produktas skirtas plačiam naudojimui dažant ir atliekant metalo, medžio, betono ir plastmasių apdailos darbus.


PAGRINDAS

Poliesteriniai laminatai.	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P80 ÷ P120 ir vėl nuriebalinti silikono plovikliu PLUS 780.
Plienas	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P80 ÷ P120 ir vėl nuriebalinti.
Medis	Nušlifuoti sausai P80 ÷ P120 ir nuvalyti dulkes.
Aliuminis	Nuriebalinti, pašveisti abrazyviniu audeklu ir vėl nuriebalinti.
2-jų komponentų akriliniai gruntai	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P180 ÷ P240 ir vėl nuriebalinti
Senos dažų dangos	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P80 ÷ P120 ir vėl nuriebalinti

DĖMESIO

Dėmesio: dervą negalima naudoti betarpiškai ant reaktyviųjų gruntų (wash primer), vieno komponento akrilinių ir nitroceliuliozinių produktų.

MAIŠYMO PROPORCIJOS

	DERVA KIETIKLIS	Pagal svorį
		100 gr. 2 - 3 gr.

PANAUDOJIMO LAIKAS NUO SUMAIŠYMO SU KIETIKLIU MOMENTO IKI GLAISTYMO

Nuo 10 iki 15 minučių, esant 20°C temperatūrai.


DENGIAMAS (KUO)

Poliesteriniai apdailos glaistai, purškiami poliesteriniai glaistai, dauguma gruntų, dažų ir lakų.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Minimali temperatūra glaistant turi būti ne mažesnė už +10°C.

NAUDOJIMAS

	Nuvalyti ir nušlifuoti paviršių.
	Nuriebalinti paviršių silikono plovikliu PLUS 780.
	Paruošti demblio gabalą. Stiklo demblys turi būti apkirptas taip, kad 2 cm išeitų už pažeistos vietos ribų.
	Atidžiai atmatuokite reikiamą dervos kiekį, kurį galima sunaudoti maždaug per 10 minučių. Prie atmatuotos dervos pridėkite atitinkamą kietiklio kiekį ir kruopščiai sumaišykite komponentus tam, kad gauti vientisos spalvos masę. Komponentų svorio proporcijos: prie 100gr dervos pridėti 2 - 3 gr. kietiklio. Panaudojimo glaistymui laikas 10-15 minutės, esant 20°C temperatūrai.
	Ant nusaustos vieta teptuku užtepti dervos.
	Uždėti paruoštą demblį, prispausti prie paviršiaus, teptuku tepti dervos ant paviršiaus tam, kad impregnuoti demblį.
	Priklausomai nuo pažeidimo dydžio, gali naudoti kelis demblio sluoksnius pakartojant aukščiau nurodytus veiksmus.
	Palaukti apie 45 minutes (esant 20°C) arba Pašildyti 15 minučių temperatūroje ne didesnėje nei 60°C.
	Laminato kraštus šlifuoti švitrinio popieriumi P80-P120 arba išlyginti su poliesteriniu glaistu.
PASTABA: sukietėjusio paviršiaus klampumas gerina uždėtų vėliau sluoksnių sukibimą ir, esant būtinybei, jis gali būti pašalintas nitroceliuliozės produktų tirpikliu. Nesupilkite į indą sumaišytos su kietikliu dervos. Tipinės proporcijos, naudojamos pasiruošti laminavimui yra maždaug 2 kg poliesterinės dervos ir 1 kg stiklo pluošto demblio arba stiklo pluošto.	
SPALVA	

geltona.	
ĮRANKIŲ VALYMAS	
Akrilo produktų skiediklis THIN 850 arba nitroceliuliozės produktų skiediklis.	
SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS	
Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių, Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.	
TINKA NAUDOTI	
Derva	12 mėnesių/20°C
SAUGA	
Skaityti produkto Saugos duomenų lapą.	
KOMENTARAI	
Produktas skirtas profesionaliam naudojimui.	
KITA INFORMACIJA	
Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų.	