

Techninių duomenų lapas

PROTECT 340

Reaktyvus gruntas

SAVYBĖS			
Reaktyvus gruntas PROTECT 340 (Wash Primer) – antikorozinis reaktyvus gruntas polivinilinių dervų pagrindu. Užtikrina puikų sukibimą su įvairių tipų pagrindais ir labai aukštą antikorozinį patvarumą net ir pažeidus dangą (įdrėskimai, nuskilusi danga). Skirtas naudoti plonais sluoksniais junginiuose su bent kuriuo akrilo gruntu. Produktas skirtas plačiam naudojimui dažant ir atliekant metalo, medžio, betono ir plastmasių apdailos darbus.			
SUSIJĘ PRODUKTAI			
H 5910		Kietiklis.	
PAGRINDAI			
Plienas		Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P120, nupūsti, nuriebalinti.	
Aliuminis		Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P280 ÷ P360 arba pašiaušti abrazyviniu audeklu, nupūsti, nuriebalinti.	
Cinkuotas plienas.		Nuriebalinti, pašiaušti abrazyviniu audeklu, nuriebalinti.	
MAIŠYMO PROPORCIJOS			
	PROTECT 340 H 5910	Pagal tūrį	Pagal svorį
		1	100
		1	80
Skiediklio kiekį nustatome pagal grunto kiekį.			
KLAMPUMAS			
	DIN 4/20°C		18 ÷ 20 sek.
LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KONCENTRACIJA			
Leistinas LOJ kiekis II/B/c *		780 gr./l	
Esamas LOJ kiekis		780 gr./l	
* Paruoštam naudoti mišiniui pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS Direktivos 2004/42/EB			

reikalavimus.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Rekomenduojama naudoti gruntą esant supančios erdvės temperatūrai didesnei + 15 °C, o santykinis drėgnumas turėtų būti ne didesnė kaip 80%.

NAUDOJIMAS

	Paprastas purškimo pistoletas	Purkštukas	Slėgis	Atstumas
		1.6 ÷ 1.5 mm	3 ÷ 4 barai	15 ÷ 20 cm
PASTABA: Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus dėl įrangos	Žemo slėgio purškimo pistoletas HVLP	1.2 ÷ 1.3 mm	2 barai	10 ÷ 15 cm
	Sluoksnių skaičius	1 ÷ 2		
	Vieno sauso sluoksnio storis	5 ÷ 10 µm		
	Paruošto naudoti mišinio dengiamas plotas pagal nurodytą dangos storį	11 m²/l 10 µm		
	Mišinio stabilumas esant 20°C	2 dienos		
	Laiko tarpas tarp sluoksnių užpurškimo prie 20° C	5 ÷ 10 min.		

KIETĖJIMO LAIKAS

	10 minučių esant 20°C
---	-----------------------

SPALVA

Raudona.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Akrilo produktų skiediklis THIN 850 arba nitroceliuliozinių produktų skiediklis.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių, Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

TINKA NAUDOTI		
PROTECT 340	24 mėnesiai/20°C	
H 5910	12 mėnesių /20°C	
SAUGA		
Skaityti produkto Saugos duomenų lapą.		
KOMENTARAI		
Poliesteriniai glaistai ir epoksidiniai gruntai negali būti taikomi betarpiškai ant reaktyvaus grunto. Akrilo gruntą PROTECT 340 reikia naudoti tik su NOVOL kompanijos produktu – kietikliu H 5910. Kitų kietiklių panaudojimas gali pabloginti grunto antikoroazines savybes, sumažinti jo cheminį ir mechaninį atsparumą.		
KITA INFORMACIJA		
Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiulaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų.		
PAPILDOMA INFORMACIJA		
KOMPONENTŲ KIEKIS PAGAL SVORĮ: DĖMESIO! Tam, kad gauti atitinkamų parametrų gruntą, labai svarbu kruopščiai dozuoti atskirus komponentus.		
Mišinio kiekis	PROTECT 340 (gramais)	H 5910 (gramais)
0.10 l	53	41
0.15 l	80	61
0.20 l	106	82
0.25 l	133	102
0.30 l	160	122
0.40 l	213	163
0.50 l	267	204
0.75 l	400	305
1.00 l	534	407