

Techninių duomenų lapas

GRAVIT 650

Hermetikas ir kėbulo apsaugos danga „du viename“

SAVYBĖS	
Hermetikas ir kėbulo apsaugos priemonė „du viename“ - yra produktas, kuris sukuria tvirtą elastingą sluoksnį, kuris yra atsparus akmenų smūgiams. Leidžia apriboti drėgmės poveikį, o tai padidina apsaugą nuo korozijos. Apsaugo nuo benzino, alyvos, vandens ir druskos poveikio. Turi garsą sugeriančių ir triukšmo izoliavimo savybių, taip pat hermetizuoja kėbulo sujungimus. Pagrindą sudaro sintetinės dervos, nėra asfalto ir bitumo, dažomas bet kokiais akriliniiais dažais. Produktas skirtas plačiam naudojimui dažant ir atliekant metalo, medžio, betono ir plastmasių apdailos darbus.	
PAGRINDAI	
Dviejų komponentų akriliniai gruntai	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai iki galutinio išlyginimo P240 ÷ P320, nupūsti, nuriebalinti
Poliesteriniai glaistai	Nušlifuoti sausai iki baigiamojo išlyginimo P240 ÷ P320, nupūsti, nuriebalinti.
Epoksidiniai gruntai	Iki 12 valandų be šlifavimo. Praėjus 12 valandoms šlifaukite P320, nupūsti, nuriebalinti
Plienas	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P120, nupūsti, nuriebalinti.
Aliuminis	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P280 ÷ P360 arba pašiaušti abrazyviniu audeklu, nupūsti, nuriebalinti.
Cinkuotas plienas.	Nuriebalinti, pašiaušti abrazyviniu audeklu, nuriebalinti.
Nerūdijantis plienas	Nuriebalinti.
Reaktyvūs gruntai (wash primer)	Padengti po išdžiuvimo.
Plastmasės	Nuriebalinti plovikliu PLUS 780, pašiaušti abrazyviniu audeklu, vėl nuriebalinti.
Poliesteriniai laminatai	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P280. Nupūsti ir dar kartą nuriebalinti.
LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KONCENTRACIJA	
Leistinas LOJ kiekis II/B/c *	840 gr./l
Esamas LOJ kiekis	490 gr./l
* Paruoštam naudoti mišiniui pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS Direktyvos 2004/42/EB reikalavimus.	
NAUDOJIMO SĄLYGOS	
Rekomenduojama naudoti gruntą esant supančios erdvės temperatūrai didesnei + 15 °C, o santykinis drėgnumas turėtų būti ne didesnis kaip 80%.	

NAUDOJIMAS

 PASTABA: Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus dėl įrangos	Pistoletas UBS	Purkštukas	Slėgis	Atstumas
	Kaip hermetikas Kaip kėbulo apsaugos priemonė	4.0 mm 4.0 mm	2,5 ÷ 3 barai 3 ÷ 5 barai	1 ÷ 2 cm 25 ÷ 30 cm
	Sluoksnių skaičius	1 ÷ 3		
	Vieno sauso sluoksnio storis	100 ÷ 120 µm		
	Paruošto naudoti mišinio dengiamas plotas pagal nurodytą dangos storį	3.5 m ² /l 100 µm		
	Laiko tarpas tarp sluoksnių užpurškimo prie 20° C	5 ÷ 10 min.		

Prieš naudojimą suplakite indą GRAVIT 650 mažiausia 3 minutes! GRAVIT 650 priemonės naudojimo tiesiogiai ant plieno atveju rekomenduojama ją padengti lako ar emalės sluoksniu. Negalima naudoti ant išmetimo sistemos, variklio, važiuoklės ir pakabos elementų.

KIETĖJIMO LAIKAS

	Hermetikas	Kėbulo apsaugos priemonė
	12-24 val., 20°C, priklausomai nuo sluoksnio storio	60 min./ 20°C
	Praėjus 24 valandom po paskutiniojo dangos sluoksnio suformavimo paviršių galima nudažyti laku.	Praėjus 2 valandom po paskutiniojo dangos sluoksnio suformavimo paviršių galima nudažyti laku.

SPALVA

Pilka.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Lako benzinas arba nitroceliuliozinių produktų skiediklis.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių,
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

TINKA NAUDOTI

GRAVIT 650	24 mėnesiai/20°C
------------	------------------

SAUGA

Skaityti produkto Saugos duomenų lapą.

KITA INFORMACIJA

Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiūolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų.