

Techninių duomenų lapas

GRAVIT 600

Kėbulo apsauginė danga

SAVYBĖS

Kėbulo apsauginė danga GRAVIT 600 – produktas, kuris sudaro stiprų ir lankstų, stambaus grūdėtumo sluoksnį atsparų akmenų smūgiams.. Apsaugo nuo benzino, alyvos, vandens ir druskos poveikio. Turi garsą sugeriančių ir triukšmo mažinimo savybių. Pagrindą sudaro sintetinės dervos, nėra asfalto ir bitumo. Dengiamas visais akriliniaisiais dažais. Produktas skirtas plačiam naudojimui dažant ir atliekant metalo, medžio, betono ir plastmasių apdailos darbus.

PAGRINDAI

Dviejų komponentų akriliniai gruntai	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai iki galutinio išlyginimo P240 ÷ P320, nupūsti, nuriebalinti
Poliesteriniai glaistai	Nušlifuoti sausai iki baigiamojo išlyginimo P240 ÷ P320, nupūsti, nuriebalinti.
Epoksidiniai gruntai	Iki 12 valandų be šlifavimo. Praėjus 12 valandoms šlifuokite P320, nupūsti, nuriebalinti
Plienas	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P120, nupūsti, nuriebalinti.
Aliuminis	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P280 ÷ P360 arba pašiaušti abrazyviniu audeklu, nupūsti, nuriebalinti.
Cinkuotas plienas.	Nuriebalinti, pašiaušti abrazyviniu audeklu, nuriebalinti.
Nerūdijantis plienas	Nuriebalinti.
Reaktyvūs gruntai (wash primer)	Padengti po išdžiuvimo.
Plastmasės	Nuriebalinti plovikliu PLUS 780, pašiaušti abrazyviniu audeklu, vėl nuriebalinti.
Poliesteriniai laminatai	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P280. Nupūsti ir dar kartą nuriebalinti.

LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KONCENTRACIJA

Leistinas LOJ kiekis II/B/c *	840 gr./l
Esamas LOJ kiekis	560 gr./l

* Paruoštam naudoti mišiniui pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS Direktyvos 2004/42/EB reikalavimus.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Rekomenduojama naudoti gruntą esant supančios erdvės temperatūrai didesnei + 15 °C, o santykinis drėgnumas turėtų būti ne didesnė kaip 80%.

NAUDOJIMAS				
 PASTABA: Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus dėl įrangos	Purškimo pistoletas UBS	Purkštukas	Slėgis	Atstumas
		4 mm	3 ÷ 4 barai	15 ÷ 20 cm
	Sluoksnių skaičius	2 ÷ 3		
	Vieno sauso sluoksnio storis	Apie 100 µm		
	Paruošto naudoti mišinio dengiamas plotas pagal nurodytą dangos storį	3,5 m²/l 100 µm		
	Laiko tarpas tarp sluoksnių užpurškimo prie 20° C	5 ÷ 10 min.		
KIETĖJIMO LAIKAS				
	40 – 60 min. esant 20°C			
DĖMESIO: Praėjus 1 valandai esant 20°C po paskutinio sluoksnio suformavimo, paviršių galima dengti lakais.				
SPALVA				
Juoda, pilka, balta.				
ĮRANKIŲ VALYMAS				
Lako benzinas arba nitroceliuliozinių produktų skiediklis.				
SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS				
Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių, Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.				
TINKA NAUDOTI				
GRAVIT 600		24 mėnesiai/20°C		
SAUGA				

Skaityti produkto Saugos duomenų lapą.

KITA INFORMACIJA

Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų.