

Techninių duomenų lapas

PLUS 760

Antisilikoninis priedas

SAVYBĖS	
Antisilikoninis priedas PLUS 760 - tai produktas, kuris trukdo susidaryti silikoniniams krateriams (vadinamais "žuvų akimis"), kurie atsiranda ant silikonu arba riebalais užterštų paviršių. Jeigu silikoniniai krateriai susidarė po pirmo lako sluoksnio užpurškimo, kitą lako sluoksnį purkšti panaudojant priedą PLUS 760. Produktas yra plačiai naudojamas dažymo ir baigiamųjų darbų atlikimo ant metalo, medžio, betono ir plastmasės.	
NAUDOJIMO SRITIS	
NOVOL kompanijos bespalviai lakai ir akrilo emalės.	
MAIŠYMO PROPORCIJOS	
PLUS 760 turi būti naudojamas priklausomai nuo paviršiaus užterštumo 2-4% ribose nuo paruošto lako arba emalės mišinio su kietikliu mišinio. Pavyzdžiui: esant 2% mišiniui į 1 litrą produkto yra būtina pridėti maždaug 20 ml PLUS 760.	
PURŠKIMO KLAMPUMAS	
Greitiklio panaudojimas nekeičia produkto purškimo klampumą.	
SPALVA	
Bespalvis.	
SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS	
Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių, Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.	
TINKA NAUDOTI	
PLUS 760	24 mėnesiai/20°C
SAUGA	
Skaityti produkto Saugos duomenų lapą.	
KITA INFORMACIJA	
Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų.	