

Techninių duomenų lapas

NOVOPUR 1050

Poliuretaninė emalė – pusiau matinė

Dviejų komponentų poliuretaninė emalė, kietinama alifatinio izocianatu

SUSIJĘ PRODUKTAI

**Pigmentinės pastos
HARD 10**

Universalios pigmentinės pastos
Kietiklis standartinis, greitas ir lėtas

THIN 50

Universalus skiediklis standartinis,
greitas, lėtas

TAIKYMO SRITIS

- Transporto priemonės
- Mašinos ir įrengimai
- Rezervuarų išoriniai paviršiai
- Plieninės konstrukcijos

SAVYBĖS

- Aukštas našumas
- Geras padengimas ir pasiskirstymas
 - Puikus cheminis patvarumas
- Puikus atsparumas oro sąlygoms
 - Puikus atsparumas įbrėžimams
- Labai geras mechaninis atsparumas
 - Profesionaliam naudojimui

* Produktas skirtas plačiam naudojimui dažant ir atliekant metalo, medžio, betono ir plastmasių apdailos darbus .

PAVIRŠIUS				
Gruntai: akrilo, poliuretaniniai, epoksidiniai.		Paruošti pagal gruntų specifikacijų informaciją.		
Senos lako dangos		Pašlifuoti, nuriebalinti		
Poliesterio laminatai		Pašlifuoti, nuriebalinti.		
MAIŠYMO PROPORCIJOS				
	NOVOPUR 1050 HARD 10 THIN 50	Pagal tūrį	Pagal svorį	
		5	100	
		1	17	
		15 - 20%	12 - 16	
Skiediklio kiekį nustatome pagal emalės kiekį				
KLAMPUMAS				
	DIN 4/20°C	21 ÷24 sek.		
LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI				
LOJ realiai		Apie 520 g/l		
* LOJ kiekis paruoštame naudojimui mišinyje pagal EB Direktyvą 2004/42/CE				
NAUDOJIMO SĄLYGOS				
Paviršius turi būti sausas. Dažų, paviršiaus, o taip pat supančios erdvės temperatūra turi būti intervale nuo + 15 ° C iki 25 ° C, o santykinis drėgnumas turėtų būti ne didesnė kaip 80%. Dažomo paviršiaus temperatūra turi būti mažiausiai 3 ° C virš rasos taško.				
DAŽYMAS				
	Paprastas purškimo pistoletas	Purkštukas	Slėgis	Atstumas
		1.3 ÷ 1.5 mm	2 ÷ 4 barai	15 ÷ 20 cm
PASTABA: Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus dėl įrangos	Žemo slėgio pistoletas			10 ÷ 15 cm
	HVLP su apsauginiu vožtuvu (nerekomenduojama purkšti HARD 10 greitas ir THIN 50 greitas)	0.28 ÷ 0.33 mm (0.009" ÷ 0.011 ")	100 ÷ 120 barų apsauginis vožtuvas 2 barai	
	Sluoksnių skaičius	1 ÷ 2		
	Vieno sauso sluoksnio storis	20 ÷ 30 µm		
	Paruošto naudoti mišinio dengiamas plotas pagal nurodytą dangos storį	10 - 12 m²/l (50 µm)		
	Mišinio stabilumas esant 20 ° C	6 valandos keitikliui HARD 10 standartinis 2 valandos keitikliui HARD 10 greitas		

	Laiko tarpas tarp sluoksnių užpurškimo	10 ÷15 min		
TEHCHNINIAI DUOMENYS				
Produktas	Kietųjų dalelių dalis pagal svorį		Kietųjų dalelių dalis pagal tūrį	
NOVOPUR 1050	≈ 53 ÷ 60 %		≈ 52 ÷ 56 %	
HARD 10	≈ 56 %		≈ 55 %	
NOVOPUR 1050 + HARD 10 : 5+1	≈ 54 ÷ 59 %		≈ 53 ÷ 56 %	
BLIZGUMO LAIPSNIS				
Esant temperatūrai 60°C – apie 50.				
KIETĖJIMO LAIKAS				
	Kietiklis HARD 10 standartinis		Kietiklis HARD 10, greitas	
	20°C	60°C	20°C	60°C
Pussausis	20 min.	5 min.	15 min.	4 min.
Sausumas palietus	3 val.	15 min.	2.0 val.	12 min.
Sukietėjimas darbinis	14 val.	45 min.	12 val.	35 min.
Galutinis sukietėjimas	7 dienos	60 min.+ 1diena/20°C	5 dienos	50 min.+ 1diena/20°C
DĖMESIO: Sukietėjimo laikas priklauso nuo atskirų elementų kietėjimo temperatūros.				
DŽIOVINIMAS INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ LEMPOMIS				
	Atstumas		Vadovautis įrangos gamintojo nurodymais	
	Laikas, priklausomai nuo lempos tipo ir galingumo		10 – 25 minutės	
DĖMESIO: Kaitinimą lempomis pradėkite ne anksčiau kaip 10 minučių po paskutiniojo sluoksnio užpurškimo.				
ĮRANGOS VALYMAS				
Universalus skiediklis THIN 50 arba nitroceliuliozės produktų tirpiklis.				
SAUGOJIMAS				
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šilumos ir uždegimo šaltinių.				
Venkite saulės spindulių poveikio.				
TINKAMUMO TERMINAI				
NOVOPUR 1050		24 mėnesiai /20°C		
HARD 10		9 mėnesiai /20°C		

THIN 50	24 mėnesiai /20°C
Pigmentinės pastos	24 mėnesiai /20°C
SAUGUMAS	
Žiūrėti saugos duomenų lapą.	
Žiūrėti saugos duomenų lapą.	
Mūsų sistemų veiksmingumas pagrįstas laboratoriniais tyrimais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente Duomenys atitinka dabartinį žinių apie mūsų produktus ir jų naudojimą lygį. Mes garantuojame aukštą kokybę su sąlyga, kad mūsų rekomendacijų būtų laikomasi ir kad darbas atliekamas laikantis gero meistriškumo principų. Be abejonių, būtina atlikti bandomąjį produkto naudojimą dėl potencialiai skirtingos mišinių sąveikos su skirtingomis medžiagomis. Mes nesame atsakingi, jei galutinis rezultatas yra nuo mūsų nepriklausančių faktorių poveikis.	