



**Radex® 700000**

**„Radex NO DUST“ – apsauginis skystis kabinoms, 5L**

## **Techninių duomenų lapas**

### **Pavadinimas**

**„Radex® NO DUST“ apsauginis skystis kabinoms, 5L**

### **Aprašymas**

**Radex® NO DUST** – tai skaidri apsauginė danga (vandens pagrindu). Sudaro statinį krūvį turinčią dangą, skirtą surinkti ir išlaikyti dulkių daleles ir pro šalį užpurkštus dažus. Nuplaunama vandeniu.

### **Savybės**

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Atsparumas karščiui | 65 °C                                                        |
| Klampa              | standartinė 1000-1300 cps su SP5 / 100T/min<br>Brukfildo RVT |
| pH                  | +/- 8-9                                                      |
| Tankis              | 1,12 g / cm <sup>3</sup>                                     |
| Plėvelė             | skaidri, lipni                                               |
| Išeiga              | nuo 15 iki 20m <sup>2</sup> 1 litru 1 sluoksniu              |

### **Naudojimo sritis**

**„Radex® NO DUST“** kabinų apsauginė priemonė – tai vandeninė dispersija, atitinkanti aplinkosaugos normatyvus, saugos ir sveikatos standartus. Šis produktas stabilizuotas naudojant biologiškai skaidžių paviršinio aktyvumo medžiagų sistemą ir jo sudėtyje nėra plastifikatorių. Šis produktas naudojamas tik ant kietų pagrindų kaip lipni danga. Specialiai skirtas naudoti ant purškimo kabinų sienų, galinčių būti iš aliuminio, nerūdijančio plieno, cinkuotų arba lakuotų.

Naudojimo instrukcija

#### Dengiant purkštuvu

Naudoti 2,5 dydžio antgalį, kombinuoto purškimo arba beorį. Purškimo slėgis: 2-3 bar. Sluoksniu storis: 125 mμ.

Sluoksniu storis nulemia, per kiek laiko produktas išdžiūsta. Optimaliam naudojimui mes rekomenduojame užpurkšti produktą 3 sluoksniais. Užpurškus vieną sluoksnį palaukti 20 minučių prieš purškiant kitą.

7 x 4 x 3 m dydžio kabinai: vidutinės sąnaudos 15L.

#### Dengiant teptuku arba voleliu

Kad danga nelašėtų, tepti ploną lygų sluoksnį ant vertikalų paviršių.

Nenaudoti žemesnėje kaip 5 °C temperatūroje.

**DĖMESIO:** kabinose, kuriose dažnai keliama temperatūra (>65 °C), kabinos apsauginė danga išdžiūsta greičiau.

#### Priežiūra

Produkto pašalinimo nuo paviršiaus lengvumas labai priklauso nuo bendro uždažytų sluoksnių storio, temperatūros purškimo kabinoje, kabinos naudojimo dažnumo ir laiko, kiek produktas išbuvo ant sienų.

Intensyviai naudojamoms kabinoms (daugiau kaip 5 kartus per dieną) rekomenduojame kartą per mėnesį ant jau esamos dangos uždažyti papildomą sluoksnį, kad būtų vėl suaktyvintas veiksmingumas. Kai produktas jau nebelimpa, nuplauti visus sluoksnius vandeniu ir padengti 3 naujus sluoksnius, kaip aprašyta aukščiau.

#### Saugos taisyklės

Stengtis, kad nepatektų ant odos. Po naudojimo nusiplauti rankas.

Patekus į akis: praplauti vandeniu.

SAUGOTI NUO ŠALČIO, nelaikyti aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.

Laikymo terminas: +/- 6 mėnesiai uždarytoje pakuotėje.

Nenaudoti žemesnėje kaip 5 °C temperatūroje.

**DĖMESIO:** kai dažnai keliamos temperatūros (virš 65°C), kabinos apsauginė danga išdžiūsta greičiau.