

Techninių duomenų lapas

Spectral PLAST

Dviejų komponentų poliesterinis glaistas plastikui

Betox 50PC







SUSIJĘ PRODUKTAI




Kietiklis glaistui

SAVYBĖS

- Labai elastingas
 - Minkštas
- Atsparus smūgiams
- Puiki adhezija su dauguma plastikų (išskyrus PP, PE, PTFE ir jų junginius)
 - Profesionaliam naudojimui



PAVIRŠIUS		
Plastikai, išskyrus PE, PP ir PTFE	Nuriebalinti, pašiuurkštinti šlifavimo neaustiniu audiniu, nuriebalinti.	
Senos dažytos dangos	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P220 ÷ P280, nuriebalinti.	
Plienas	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P80 ÷ P120, nuriebalinti.	
Cinkuotas plienas	Nuriebalinti, pašiuurkštinti šlifavimo neaustiniu audiniu, nuriebalinti.	
Aliuminis	Nuriebalinti, pašiuurkštinti šlifavimo neaustiniu audiniu, nuriebalinti.	
2-jų komponentų akrilo gruntas	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P220 ÷ P280, nuriebalinti.	
Dėmesio: glaistą negalima naudoti ant reaktyvinio grunto (wash primer), vieno komponento akrilo ir nitroceliuliozės gaminių.		
MAIŠYMO PROPORCIJOS		
	Spectral PLAST Kietiklis	Pagal svorį
		100 g 2 ÷ 3 g
LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI		
LOJ II/B/a riba	250 g/l	
LOJ realiai	90 g/l	
* LOJ kiekis paruoštame naudojimui mišinyje pagal EB Direktyvą 2004/42/CE		
NAUDOJIMO SĄLYGOS		
Rekomenduojama naudoti esant temperatūrai didesnei nei +10°C.		
UŽNEŠIMAS		
	Nuvalyti ir sušlifuoti paviršių.	
	Nuriebalinti su Spectral EXTRA 785 arba Spectral PLAST 815.	
	Gerai išmaišykite komponentus iki bus pasiekta vientisa glaisto spalva. Naudokite reikiamą kietiklio kiekį. Siekiant gauti tinkamas komponentų proporcijas rekomenduojama naudoti glaisto dozatorių.	
	Glaistyti. Sluoksnio storis neturi viršyti 3 mm.	
	5 ÷ 8 min/ 20°C	

KIETĖJIMO LAIKAS		
	20°C	60°C
	30 ÷ 45 min	10 min
DĖMESIO: Sukietėjimo laikas priklauso nuo atskirų elementų temperatūros.		
DŽIOVINIMAS INFRARAUDONAIŠ SPINDULIAIS		
	Atstumas Laikas, priklausomai nuo lempos tipo ir galios	Vykdyti gamintojo rekomendacijas. Apie 5 min.
ŠLIFAVIMAS		
	Šiurkštus	P120 ÷ P180
	Baigiamasis	P180 ÷ P240
SPALVA		
Pilka.		
ĮRANGOS VALYMAS		
Nitroceliuliozės produktų tirpiklis.		
SAUGOJIMAS		
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šilumos ir uždegimo šaltinių. Venkite saulės spindulių poveikio.		
TINKAMUMO TERMINAI		
Spectral PLAST	24 mėnesiai /20°C	
KIETIKLIS	18 mėnesių/20°C	
SAUGUMAS		
Žiūrėti saugos duomenų lapą.		
KITA INFORMACIJA		
Mūsų sistemų veiksmingumas pagrįstas laboratoriniais tyrimais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente Duomenys atitinka dabartinį žinių apie mūsų produktus ir jų naudojimą lygį. Mes garantuojame aukštą kokybę su sąlyga, kad mūsų rekomendacijų būtų laikomasi ir kad darbas atliekamas laikantis gero meistriškumo principų. Be abejonų, būtina atlikti bandomąjį produkto naudojimą dėl potencialiai skirtingos mišinių sąveikos su skirtingomis medžiagomis. Mes nesame atsakingi, jei galutinis rezultatas yra nuo mūsų nepriklausančių faktorių poveikis.		