

Techninių duomenų lapas

Spectral UNDER 345

Dviejų komponentų reaktyvus gruntas






Spectral UNDER 345
Spectral H 6915



SUSIJĘ PRODUKTAI

Reaktyvus gruntas
Kietiklis

SAVYBĖS

- Labai geros antikorozinės savybės
 - Puikus sukibimas
 - Aukštas našumas
 - Greitas gruntavimas
- Profesionaliam naudojimui

PAVIRŠIUS				
Plienas		Nuriebalinti, šlifuoti sausai P120 ÷ P240.		
Aliuminis		Nuriebalinti, pašiurkštinti šlifavimo neaustiniu audiniu, nuriebalinti.		
Cinkuotas plienas		Nuriebalinti, pašiurkštinti šlifavimo neaustiniu audiniu, nuriebalinti.		
MAIŠYMO PROPORCIJOS				
	UNDER 345 H 6915	Pagal tūrį		Pagal svorį
		1	1	100 80
KLAMPUMAS				
	DIN 4/20°C		18 ÷ 20 s	
LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI				
LOJ II/B/a riba *		780 g/l		
LOJ realiai		780 g/l		
* LOJ kiekis paruoštame naudojimui mišinyje pagal EB Direktyvą 2004/42/CE				
NAUDOJIMO SĄLYGOS				
Patartina, kad gruntas būtų naudojami esant temperatūrai, didesnei nei 15°C ir drėgmei ne didesnei kaip 80%.				
NAUDOJIMO BŪDAS				
	Paprastas purškimo pistoletas	Purškštukas	Slėgis	Atstumas
		1.2 ÷ 1.5mm	3 ÷ 4 bar	15 ÷ 20 cm
PASTABA: Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus dėl įrangos	Žemo slėgio pistoletas	1.2 ÷ 1.3 mm	2 bar	10 ÷ 15 cm
	HVLP			
	Sluoksnių skaičius	1 ÷ 2		
	Vieno sauso sluoksnio storis	5 ÷ 10 µm		
	Paruošto naudoti mišinio dengiamas plotas pagal nurodytą dangos storį	7.0 m ² /l 15 µm		
	Mišinio stabilumas esant 20 °C	2 dienos		

	Laiko tarpas tarp sluoksnių užpurškimo	3 +/-5 min
Betarpiškai ant UNDER 345 negalima naudoti poliesterinių glaistų ir epoksidinių gruntų.		
KIETĖJIMO LAIKAS		
		7 min./20°C
ĮRANKIŲ VALYMAS		
Akrilo skiediklis Spectral SOLV 855 arba nitroceliuliozės produktų tirpiklis.		
SAUGOJIMAS		
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šilumos ir uždegimo šaltinių. Venkite saulės spindulių poveikio.		
TINKAMUMO TERMINAI		
Spectral UNDER 345		24 mėnesiai /20°C
Spectral H 6915		24 mėnesiai /20°C
SAUGUMAS		
Žiūrėti saugos duomenų lapą.		
KITA INFORMACIJA		
Mūsų sistemų veiksmingumas pagrįstas laboratoriniais tyrimais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente Duomenys atitinka dabartinį žinių apie mūsų produktus ir jų naudojimą lygį. Mes garantuojame aukštą kokybę su sąlyga, kad mūsų rekomendacijų būtų laikomasi ir kad darbas atliekamas laikantis gero meistriškumo principų. Be abejonių, būtina atlikti bandomąjį produkto naudojimą dėl potencialiai skirtingos mišinių sąveikos su skirtingomis medžiagomis. Mes nesame atsakingi, jei galutinis rezultatas yra nuo mūsų nepriklausančių faktorių poveikis.		

Spectral UNDER 345 2012-10-25		
KOMPONENTŲ SVORIŲ DYDŽIAI		
DĖMESIO! Norint gauti mišinį su atitinkamais parametrais yra labai svarbu tiksliai dozuoti atskirus komponentus		
Mišinio kiekis	Spectral UNDER 345	Spectral H 6915
0.10 l	53 g	45 g
0.20 l	107 g	89 g
0.30 l	160 g	134 g
0.40 l	213 g	178 g
0.50 l	267 g	223 g
0.75 l	400 g	334 g
1.00 l	533 g	445 g
2.00 l	1066 g	890 g