

Techninių duomenų lapas

Spectral SOFT LIGHT

Dviejų komponentų poliesterinis lengvo svorio glaistas

Betox 50PC

SUSIJĘ PRODUKTAI

Kietiklis glaistui

SAVYBĖS

- Multifunkcinis poliesterinis glaistas
- Jis jungia savyje užpildymo ir užbaigimo glaistų savybes
- Modernių lengvų užpildų naudojimas
- Indikatorius, parodantis teisingą glaisto ir kietiklio sumaišymą
- Lengvai užnešamas ant paviršiaus
- Dėka unikalių priedų, labai lygus paviršius
- Lengvas šlifavimas
- Profesionaliam naudojimui



2018 07 22

PAVIRŠIUS		
Senos dažytos dangos	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P220 ÷ P280, nuriebalinti.	
Poliesteriniai laminatai	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P80 ÷ P120, nuriebalinti.	
Plienas	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P80 ÷ P120, nuriebalinti.	
Cinkuotas plienas	Nuriebalinti, pašlurkštinti šlifavimo neaustiniu audiniu, nuriebalinti	
Aluminis	Nuriebalinti, pašlurkštinti šlifavimo neaustiniu audiniu, nuriebalinti	
2-jų komponentų akrilo gruntas	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P220 ÷ P280, nuriebalinti.	
UNDER 385	Nuo 30 min iki 12 h prie +20°C: be šlifavimo. Daugiau nei 12h: Nuriebalinti, šlifuoti sausai P220 ÷ P280, nuriebalinti.	
Dėmesio: glaistą negalima naudoti ant reaktyvinio grunto (wash primer), vieno komponento akrilo ir nitroceliuliozės gaminių. Optimalią adheziją su cinkuotu plienu glaistas pasiekia apytikriai po 1 valandos nuo užnešimo prie +20°C.		
MAIŠYMO PROPORCIJOS		
	Spectral SOFT LIGHT KIETIKLIS	Pagal svorį
		100 g 2 ÷ 3 g
LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI		
LOJ II/B/a riba	250 g/l	
LOJ realiai	90 g/l	
* LOJ kiekis paruoštame naudojimui mišinyje pagal EB Direktyvą 2004/42/CE		
NAUDOJIMO SĄLYGOS		
Rekomenduojama naudoti esant temperatūrai didesnei nei +10°C.		
UŽNEŠIMAS		
	Nuvalyti ir sušlifuoti paviršių.	
	Nuriebalinti su Spectral EXTRA 785.	
	Gera išmaišykite komponentus iki bus pasiekta vientisa glaisto spalva. Naudokite reikiamą kietiklio kiekį. Keičia spalvą iš melsvos į baltą reaguojant su kietikliu.	
	Glaistyti. Sluoksnio storis neturi viršyti 5 mm.	

	3 ÷ 6 min/ 20°C Netolygi spalva (po 3-6 minučių) byloja apie netinkamą glaisto su kietikliu sumaišymą.	
KIETĖJIMO LAIKAS		
	20°C	60°C
	20 ÷ 30 min	10 min
DĖMESIO: Sukietėjimo laikas priklauso nuo atskirų elementų temperatūros.		
DŽIOVINIMAS INFRARAUDONAIŠ SPINDULIAIS		
	Atstumas Laikas, priklausomai nuo lempos tipo ir galios	Vykdyti gamintojo rekomendacijas. Apie 5 min.
ŠLIFAVIMAS		
	Šiurkštus	P80 ÷ P120
	Baigiamasis	P120 ÷ P240
SPALVA		
Melsva pakuotėje. Balta sukietėjus.		
ĮRANKIŲ VALYMAS		
Nitroceliuliozės produktų tirpiklis, Thin 880, acetonas.		
SAUGOJIMAS		
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šilumos ir uždegimo šaltinių. Venkite saulės spindulių poveikio.		
TINKAMUMO TERMINAI		
Spectral SOFT LIGHT	12 mėnesių /20°C	
KIETIKLIS	18 mėnesių /20°C	
SAUGUMAS		
Žiūrėti saugos duomenų lapą.		
KITA INFORMACIJA		
Mūsų sistemų veiksmingumas pagrįstas laboratoriniais tyrimais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente Duomenys atitinka dabartinį žinių apie mūsų produktus ir jų naudojimą lygį. Mes garantuojame aukštą kokybę su sąlyga, kad mūsų rekomendacijų būtų laikomasi ir kad darbas atliekamas laikantis gero meistriškumo principų. Be abejonų, būtina atlikti bandomąjį produkto naudojimą dėl potencialiai skirtingos mišinių sąveikos su skirtingomis medžiagomis. Mes nesame atsakingi, jei galutinis rezultatas yra nuo mūsų nepriklausančių faktorių poveikis.		