

Techninių duomenų lapas

Spectral FIBER LIGHT

Dviejų komponentų poliesterinis lengvo svorio glaistas su stiklo audiniu

Betox 50PC

SUSIJĘ PRODUKTAI

Kietiklis glaistui


SAVYBĖS

- Didelis elastingumas
 - Mažas susėdimas
- Labai lengvas šlifavimas
- Indikatoriumas, parodantis teisingą glaisto ir kietiklio sumaišymą
- Lengvai užnešamas ant paviršiaus
- Puikus didelių ertmių užpildymas
- Glotnus paviršius po šlifavimo
 - Profesionaliam naudojimui



2019-11-20

PAVIRŠIUS		
Senos dažytos dangos	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P220 ÷ P280, nuriebalinti.	
Poliesteriniai laminatai	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P80 ÷ P120, nuriebalinti.	
Plienas	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P80 ÷ P120, nuriebalinti.	
Cinkuotas plienas	Nuriebalinti, pašlurkštinti šlifavimo neaustiniu audiniu, nuriebalinti	
Aliuminis	Nuriebalinti, pašlurkštinti šlifavimo neaustiniu audiniu, nuriebalinti	
2-jų komponentų akrilo gruntas	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P220 ÷ P280, nuriebalinti.	
Dėmesio: glaistą negalima naudoti ant reaktyvinio grunto (wash primer), vieno komponento akrilo ir nitroceliuliozės gaminių.		
MAIŠYMO PROPORCIJOS		
	Spectral FIBER LIGHT KIETIKLIS	Pagal svorį
		100 g 2 ÷ 3 g
LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI		
LOJ II/B/a riba	250 g/l	
LOJ realiai	90 g/l	
* LOJ kiekis paruoštame naudojimui mišinyje pagal EB Direktyvą 2004/42/CE		
NAUDOJIMO SĄLYGOS		
Rekomenduojama naudoti esant temperatūrai didesnei nei +10°C.		
UŽNEŠIMAS		
	Nuvalyti ir nušlifuoti paviršių.	
	Nuriebalinti su Spectral EXTRA 785.	
	Gera išmaišykite komponentus iki bus pasiekta vientisa glaisto spalva. Naudokite reikiamą kietiklio kiekį. Keičia spalvą iš melsvos į baltą reaguojant su kietikliu.	
	Glaistyti. Sluoksnio storis neturi viršyti 5 mm.	
	3 ÷ 6 min/ 20°C Netolygi spalva (po 3-6 minučių) byloja apie netinkamą glaisto su kietikliu sumaišymą.	

KIETĖJIMO LAIKAS

20°C

60°C

20 ÷ 30 min

10 min

DĖMESIO: Sukietėjimo laikas priklauso nuo atskirų elementų temperatūros.

DŽIOVINIMAS INFRORAUDONAI SPINDULIAIS

Atstumas

Vykdyti gamintojo rekomendacijas.

Laikas, priklausomai nuo lempos tipo ir galios

Apie 5 min.

ŠLIFAVIMAS

Šiurkštus

P80 ÷ P120

Baigiamasis

P120 ÷ P240

SPALVA

Žydra pakuotėje. Balta sukietėjus.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Nitroceliuliozės produktų tirpiklis, Thin 880, acetonas.

SAUGOJIMAS

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šilumos ir uždegimo šaltinių.

Venkite saulės spindulių poveikio.

TINKAMUMO TERMINAI

Spectral FIBER LIGHT

12 mėnesių /20°C

KIETIKLIS

18 mėnesių /20°C

SAUGUMAS

Žiūrėti saugos duomenų lapą.

KITA INFORMACIJA

Mūsų sistemų veiksmingumas pagrįstas laboratoriniais tyrimais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente Duomenys atitinka dabartinį žinių apie mūsų produktus ir jų naudojimą lygį. Mes garantuojame aukštą kokybę su sąlyga, kad mūsų rekomendacijų būtų laikomasi ir kad darbas atliekamas laikantis gero meistriškumo principų. Be abejonų, būtina atlikti bandomąjį produkto naudojimą dėl potencialiai skirtingos mišinių sąveikos su skirtingomis medžiagomis. Mes nesame atsakingi, jei galutinis rezultatas yra nuo mūsų nepriklausančių faktorių poveikis.